

Produktdatablad

Gjøco Fashion 40



Gjøco Fashion 40 er en vandopløselig, lugtsvag oliemaling til indendørs brug. Har gode påføringsegenskaber og giver en slidstærk og elegant finish. Anvendes til mellem- og topstrøg på paneler, MDF, døre, vinduer, karme, lister og inventar.

Revidert 07.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandopløselig, polyuretanmodificeret oliemaling.
Farve:	Hvid, A, B og C base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank 40
Viskositet:	65-80 P
Litervægt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørstof:	35-37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt filmtykkelse, våd:	100-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalt forbrug:	8-10 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,20-0,36 mm (0.008-0.014")
Sprøjtgevinkel:	50°-80°
Malingtryk:	15 MPa (150 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtgevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1-2 time
Overmalingsinterval, minimum:	6 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur (over +20 °C).

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede overflader vaskes med Gjæco Husvask og skylles med vand. Følg brugsanvisningen på emballagen. MFD, byggeplader, hårde overflader, gammel halvblank eller blank maling sløves ned med sandpapir og støves af. Alle overflader grundes med 1 lag Gjæco Sperregrunn. Ved fiberkonstruktion kan det være nødvendigt at slibe overfladen efter grunding for at få en flot og glat overflade. Underlag behandlet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjæco Fashion. Nyt frisk panel og gammelt misfarvet/gult panel grundes med 1-2 lag Gjæco Kvist og Sperregrunn eller Gjæco Sperregrunn.
Anvendelsesmåde	Fashion er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. På interiørdetaljer og overflader, hvor der ønskes en glat og jævn overflade, anbefales det at bruge en pensel af god kvalitet. Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder.
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå glans- og farveforskelle. Om nødvendigt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.  Produktet er testet i overensstemmelse med testkravene fastsat af BREEAM-NOR (2016). Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02. Gjæco Fashion indeholder ingen stoffer på A20-listen.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <75 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

