

Produktdatablad

Herregård Exclusive Dør & Vindu



Herregård Exclusive Dør & Vindu er en klæbefri, slidstærk og dækkende oliemaling til udendørs brug. Den hæfter særdeles godt og bevarer glans og farve i lang tid. Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af skimmelsvamp og alger. Herregård Exclusive Dør & Vindu er velegnet til høvlet træværk såsom vinduer, døre, hegn, garageporte, bygningsdetaljer, havemøbler m.m. Herregård Exclusive Dør & Vindu kan anvendes på udvendigt nyt, gammelt, bejdset, malet eller trykimprægneret træværk. Kan også benyttes som topstrøg på primet metal og plast, der anvendes på bygninger, f.eks. tagrender og inddækninger m.m.


Revideret 07.10.2025

Symboler



Teknisk data

Type:	Oliemaling
Farve:	Hvid, A-, B-, C-, gul, klar rød, okker og oxidrød base
Glans:	40 – 60 halvblank
Litervægt:	1,2 kg/l (hvid)
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle
Fortynding/rengøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våd:	90–150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	50–100 mikrometer
Anbefalet forbrug:	
Høvlet træverk:	9-15 m ² /liter
Uhøvlet træverk:	6-9 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,46 mm (0.018")
Sprøjtevinkel:	65°-80°
Malingtryk:	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Støvtør:	12 timer.
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer.
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Temperaturen i luft og underlag skal være over 0 °C.

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere behandlede overflader rengøres med Gjøco Kraftvask. Nyt og bart træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes og vaskes med Gjøco Husvask, før der grundes med Gjøco Oljegrunding. På høvlet træværk, blanke overflader, sidekanter og false på yderbeklædning kan det være nødvendigt at stålborste eller slibe for at sikre god vedhæftning. Skarpe kanter afrundes for at sikre bedst mulig dækevne på kanterne. Løs maling/bejdse/dækkende bejdse og løse træfibre fjernes ved stålborstning eller skrabning. Vakuump- og dypimprægneret træværk, som kan være behandlet med voks eller silikone, skal affedtes med f.eks. sprit. Bare pletter (opstået efter stålborstning/skrabning) påføres Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farve som slutstrøget før videre behandling.
Grunder	Nyt og ubehandlet, bart træværk skal påføres ét lag Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan fabriksgrundet eller imprægneret træværk påføres et tyndt lag Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farve som det ønskede slutstrøg, før videre behandling.
Brugsanvisning	Nyt uhøvlet træværk påføres 2 lag, og nyt høvlet træværk påføres 3 lag. Tidligere behandlet træværk påføres 1–2 lag efter behov – eventuelt 3 lag på høvlet træværk og kanter.
Farver	Brug samme batchnummer på samme strøg og samme overflade, eller bland forskellige batchnumre sammen før brug for at undgå nuanceforskelle i farven. Spande, hvor farven er blandet på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der senere bliver behov for mere maling til det samme projekt.
Opbevaring	Luk låget godt tæt ved opbevaring af malingen for at undgå spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres på et godkendt modtagested for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. Tomme metalspande afleveres på genbrugsstationen.
	
Øvrige informationer	Forskellige batchnumre skal blandes før brug for at undgå forskelle i glans og farve. Underlaget skal være fast, rent og tørt, før malingen påføres. Underlag, der tidligere er behandlet med linoiemaling/bejdse, kan give blærer. Knaster og tidligere tjærebehandling kan give misfarvninger, som især er synlige på lyse farver. Dug på en halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan give skindtørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på rimdækket træværk. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltopblomstring og afskalning. Produktet må ikke fortyndes eller tilsættes fremmede olier/produkter. Baser skal tones med GjøcoMix. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <300 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

