

Produktdatablad

Gjøco Heftgrunn



Gjøco Heftgrunn er en mat, interiørgrunder baseret på alkydolie. Gjøco Heftgrunn er velegnet til grunding og dækstrøg på lofter. Anvendes som underlag på træværk, bygningsplader, MDF, tapet, filt, tør mur og beton, tidligere malede flader m.m. Ikke egnet til keramiske fliser.

Revidert 07.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Hvid, kan tones i lyse farver via Gjøcomix.
Glans:	Mat
Litervægt:	1,5 kg/l
Tørstof:	Ca. 48 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spitit.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	35-40 mikrometer
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysestørrelse:	0,43-0,53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtgevinkel:	50°-80°
Malingtryk:	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.
	Valg af dyse/sprøjtgevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle produkt, sprøjteudstyr og underlag.
Anbefalet forbrug:	8-12 m²/liter afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 time
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og olier. Tidligere malede flader vaskes med Gjøco Husvask. Tidligere malet underlag, bygningsplader,

	MDF og fabrikslakerede flader matteres med fint sandpapir. Bygningsplader kan være overfladebehandlede med voks e.l., check vedhæftning. Ved brug på fliser og plast kontrolleres vedhæftningsevnen ved at påføre prøvestrøg.
Anvendelsesmåde	Gjøco Heftgrunn er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald. 
Øvrige informationer	Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Emballagestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <300 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

