

Produktdatablad

Gjøco Oljegrunding



Gjøco Oljegrunding er en let tiksotrop grunder til udvendigt træværk og er baseret på penetrerende alkyder og olier. Indeholder filmkonserverende middel mod sortskimmel. Gjøco Oljegrunding er velegnet til grunding af udendørs træværk af gran og fyr, både nyt og vejrpåvirket træ. Kan også benyttes på imprægneret træværk.

Revideret 11.03.2025

Symboler




Teknisk data

Type:	Grunder baseret på alkydolie
Farve:	Klar og hvid
Flammepunkt:	>62 °C
Litervægt:	0,89 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel. Kan ikke sprøjtes.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner
Anbefalt filmtykkelse, våd:	80 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	20 mikrometer
Anbefalet forbrug:	
Høvlet træværk:	6-10 m ² /liter
Uhøvlet træværk:	4-8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålørstes før påføring af Gjøco Oljegrunding. Vakuuimprægnerede vinduer skal affedes før grunding. Glatte og hårde overflader som høvlet træ bør stålørstes før grunding. Tidligere malet træværk skræbes rent for løs maling, og vejrslidte flader stålørstes ned til friskt træværk. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask.

Anvendelsesmåde	Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes. Nyt og ubehandlet træværk behandles med Gjøco Oljegrunding hurtigst muligt efter opsætning. Der anvendes ét strøg på bart træ. Brug en bred pensel. På vejrpåvirket og kraftigt sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre to strøg. Husk at mætte endetræ og sammenføjn timer med 3-4 strøg. Videre behandling bør udføres hurtigst muligt og inden for 1 måned. Gjøco Oljegrunding skal ikke danne film. Eventuelt overskydende grunder tørres af med en frugfri klud.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af træbeskyttelsen for at forhindre spild og indtørring. Træbeskyttelsen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende produkt må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald.
	
Øvrige informationer	Eventuel olie, der flyder ovenpå i dåsen, røres ind et stykke tid før brug. Det anbefales at bruge Oljegrunding klar under transparent træbeskyttelse, da pigmenteret Oljegrunding kan give farveændringer. Påfør eventuelt prøvestrøg. Emballagestørrelser: 0,75; 2,7 og 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen. EU-grænseværdi for produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information
Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

