

Produktdatablad

Gjøco Superfinish 15



Gjøco Superfinish 15 er en silkemat ren akrylmaling til indendørs brug. Den har gode påføringsegenskaber og giver en god udflydning. Anvendes til mellem- og topstrøg på døre, vinduer, karme, lister, paneler og interiør.



Revidert 07.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar ren akrylmaling.
Farve:	Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Silkemat 15
Viskositet:	80 – 100 P
Litervægt:	Ca. 1,1 – 1,3 kg/l
Tørstof:	34 – 36 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand.
Anbefalet forbrug:	Min. 8 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,20-0,36 mm (0.008-0.014")
Sprøjtgevinkel:	50°-80°
Malingtryk:	15 MPa (150 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtgevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Brugstør:	24 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling	<p>Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir.</p> <p>Ubehandlet panel: Grundes med minimum 2 strøg Gjøco Sperregrunn.</p> <p>Tidligere malet underlag: Grundes med 1 strøg Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjøco Superfinish 15.</p>
Anvendelsesmåde	<p>Gjøco Superfinish 15 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres fyldigt og jævnt med egnet maleværktøj. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder. For at opnå en tilfredsstillende udflydning bør det undgås at gå tilbage til halvtør maling.</p>
Opbevaring	<p>Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.</p>
Miljømerking	<p>Gjøco Superfinish 15 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke.</p> 
Bortskaffelse af affald	<p>Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.</p> 
Øvrige informationer	<p>Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.</p> <p>Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug.</p> <p>Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter</p>
Sikkerhed	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.</p> <p>EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <75 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

